

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet



### D-TACK TACOPRO® Geschlitzt D-TACK TACOPRO® slotted liner



#### Produktbeschreibung:

Bewährtes Spezialpapierband zur Verwendung als Luftdicht-Pflaster auf der Rolle.

Für Einblaslöcher und große Öffnungen im Innenbereich. Durch das mittig geschlitzte Abdeckpapier noch schneller anzubringen.

Für den Einsatz auf der Warmseite des Gebäudes.

#### Description:

Impregnated special paper adhesive tape with an extremely strong adhesion to be used as an airtight-patch „on the roll“.

For injection holes and large vents in the interior. Fast and easy application due to the central slit liner. Very aggressive adhesion for a permanent airtight sealing.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Spezialpapier, wasserabweisend Special paper, water resistant
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate-dispersion, solvent free
Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating	260 g/m <sup>2</sup>
Dicke Träger Thickness of carrier	0,120 mm
Gesamtdicke Total thickness	0,360 mm
Abdeckmaterial Liner	Silikonpapier – mittig geschlitzt Silicone paper – central slit
Klebeigenschaften Adhesive properties	Sehr aggressiv klebend Very aggressive adhesive
Schälwiderstand Peel adhesion	30 N / 25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 40°C / + 100°C
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	Ab -10°C From -10°C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut (ohne Austrocknung u. Versprödung) Very good (no dehydration and embrittlement)
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Sehr gut Very good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	86 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	150 mm
Rollenlänge Length of roll	30 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 08-2010

Note:  
All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 08-2010