

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK WOODtac



Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertiger Montagekleber zur unsichtbaren Befestigung von Holzleisten und Metallprofilen auf allen üblichen Untergründen. Der lösemittelfreie Klebstoff bleibt dauerelastisch und hält dadurch Baubewegungen stand.

Description:

Ready for use direct bond adhesive for the invisible fastening of wood skirtings and metal profiles on all common substrates. The solvent free elastic bond resists structural movements.

Basis	1-K-Polymer
Basis	1-K-polymer
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Weiß (ausgehärteter Film) White (cured film)
Filmeigenschaft Film characteristic	Elastisch (ausgehärteter Film) Elastic (cured film)
Shore-Härte (DIN 53505) Shore-grade	Ca. 70-75 Shore-A * Approx. 70-75 Shore-A *
Viskosität Viscosity	Mittelviskos-pastös * Medium viscosity-paste-like *
Dichte (nach EN 542) Density (according to EN 542)	Ca. 1,60 g / cm ³ * Approx. 1,60 g / cm ³ *
Hautbildezeit - trocken	Ca. 9 Minuten * (Bei 50% relativer Luftfeuchte, Auftragsmenge 500µm-PE/PVC)
Time to skin formation - dry	Approx. 9 minutes * (At 50% relative humidity, coating 500µm-PE/PVC)
Aushärtezeit	Ca. 24 Stunden * (bei 50% relativer Luftfeuchte, 3mm Klebstoffraupe)
Curing time	Approx. 24 hours * (50% relative humidity, 3mm adhesive bead)
Mindestverarbeitungstemperatur Minimum processing temperature	Ab 0 °C From 0 °C
Lagerfähigkeit Shelf life	12 Monate (im ungeöffneten Originalgebinde) 12 months (in unopened original packaging)
* Technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C * Technical Data refer to a temperature of +20 °C	

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 01-2010
Note:

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 01-2010