

VERARBEITUNGSVORSCHRIFT

D-TACK TACIT[®]gum 50

Doppelseitiges Spezialklebeband für Kautschuk-Sockelleisten



Produktbeschreibung:

D-TACK TACIT[®]gum 50 ist ein doppelseitiges Spezialklebeband für die schnelle Verklebung von Kautschuk-Sockelleisten.

D-TACK TACIT[®]gum 50 besitzt eine sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit. Es ist lösemittel-, chlor- und formaldehydfrei. Kein Verspröden oder Austrocknen des Spezialklebstoffes.

Vorbereitung:

Die Kautschukleisten sind vor der Verklebung auf Vorder- und Rückseite von Trennmitteln zu befreien (feucht abwischen und trocken reiben).

Der Untergrund muss den jeweils gültigen Landesnormen (DIN, EN, OE, SIA, etc.) entsprechen.

Beide Fügepartner müssen frei sein von: Staub, Öl, Trennmitteln (z.B. Reinigungsmittelrückständen, Silikon usw.) sowie anderen Verunreinigungen, die klebstoffabweisend wirken. Gegebenenfalls ist der Untergrund zu grundieren.

In jedem Falle müssen aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen vor der Verarbeitung Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Achtung:

Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke können klebstoffabweisende Zusätze enthalten. In solchen Fällen muss ein Haftvermittler aufgebracht werden.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15°C betragen. (Untergrund, Belag und D-TACK TACIT[®]gum 50)

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

Verarbeitung:

D-TACK TACIT[®]gum 50 ca. 5 mm vom Untergrund an die Wand anbringen und gut anreiben. Silikonpapier vorerst noch nicht abziehen. Die vorbereiteten Kautschuk-Sockelleisten zug- und spannungsfrei nach Abzug des Silikonpapiers in Etappen bis 20 cm vor der Ecke anbringen. Jetzt die Innen- und Außenecken auf der Rückseite der Kautschuk-Sockelleiste mit einem Föhn erwärmen und vorformen, danach zug- und spannungsfrei anbringen. Zuletzt die Sockelleiste mit einem Gummihammer gut anschlagen.

Gewährleistung:

D-TACK Klebeband GmbH gibt eine Gewährleistung von 10 Jahren auf die in der Verarbeitungsvorschrift zugeicherten technischen Eigenschaften des Produkts D-TACK TACIT[®]gum 50.

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um eine dauerhafte und sichere Verklebung zu erreichen.

Auch die Verarbeitungsrichtlinien des Belag-/Leistenherstellers sind zu beachten.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- die Rück- und Vorderseite von Kautschukleisten vor der Verarbeitung nicht gründlich gereinigt wurden.
- sich aufgrund von Maßveränderungen der Kautschukleisten Fugen oder Verwölbungen bilden.
- aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen vom Verarbeiter vor Ort keine Probeverklebungen durchgeführt wurden.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Achtung:

D-TACK TACIT[®]gum 50 immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen. D-TACK TACIT[®]gum 50 lässt sich nicht rückstandsfrei entfernen!

Verpackungseinheiten:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro/Kart	Kart/Pal
155050	50mm x 50m	24	24

Auf Wunsch sind auch andere Längen und Breiten lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Eigenschaften:

- ⊕ Frei von Wohngiften (lösemittel-, chlor-, und formaldehydfrei)
- ⊕ Gute Weichmacherbeständigkeit
- ⊕ Gute Alterungsbeständigkeit (versprödet nicht, trocknet nicht aus)
- ⊕ Keine Abluftzeiten
- ⊕ Keine Geruchsbelästigung
- ⊕ Objekt geeignet

Geeignete Untergründe:

- ⊕ Estrich (grundiert)
- ⊕ Spachtelmasse (grundiert)
- ⊕ Beton (grundiert)
- ⊕ OSB-Platten / Spanplatten (grundiert)
- ⊕ Metall
- ⊕ Mauerwerk
- ⊕ Putz
- ⊕ Gips
- ⊕ Tapete / Farbanstriche
- ⊕ Keramische Fliesen

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/01

