

## VERARBEITUNGSVORSCHRIFT

# D-TACK WOODtac

Montageklebstoff für Holzleisten und Metallprofile

### Eigenschaften:

- ⊕ Keine störenden Nägel und Schrauben sichtbar
- ⊕ Schnell abbindend, kein Ablüften notwendig
- ⊕ Extreme Klebkraft
- ⊕ Überstreichbar

### Geeignete Untergründe:

- ⊕ Mauerwerk
- ⊕ Beton
- ⊕ Gips (grundiert)
- ⊕ Putz
- ⊕ Holz
- ⊕ Metall
- ⊕ Keramik
- ⊕ Kunststoff
- ⊕ Farbanstrich
- ⊕ Tapeten

### Gute Materialeignung bieten:

- ⊕ Holzprofile
- ⊕ Metallprofile
- ⊕ Textilsockel

### Produktbeschreibung:


Gebrauchsfertiger Montagekleber zur unsichtbaren Befestigung von Holzleisten und Metallprofilen auf allen üblichen Untergründen.

### Untergrund / -vorbereitung:

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ bzw. DIN 18356 „Parkettarbeiten“ / TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“ 06/2004 / BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ 02/2002 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein.

### Verarbeitung:

D-TACK WOODtac als ca. 8 mm dicke Raupe leicht wellenförmig auf die Leiste auftragen. Anschließend die Leiste bzw. das Profil anbringen und anpressen. Die Anpresszeit ist abhängig von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luft- und Materialfeuchtigkeit, Pressdruck, usw. Der lösemittelfreie Klebstoff bleibt dauerelastisch und hält dadurch Baubewegungen stand. D-TACK WOODtac ist überstreichbar.



Prinzipdarstellung

### Hinweis:

Verklebung Aluminium: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; Blankes Aluminium lässt sich, ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen, nicht dauerhaft verkleben.

### Technische Daten:

- Basis:**  
1-K-Polymer
- Farbe:**  
Weiß (ausgehärteter Film)
- Eigenschaft:**  
Dauerelastisch (ausgehärteter Film)
- Hautbildezeit:**  
Ca. 9 min
- Aushärtezeit:**  
3 mm Klebstoffraupe ca. 24 h
- Mindestverarbeitungstemperatur:**  
Ab 0°C
- Kennzeichnung:**  
D-TACK WOODtac ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

### Reichweite:

5 - 8 lfm

### Gewährleistung:

D-TACK Klebeband GmbH gibt eine Gewährleistung von 10 Jahren auf die in der Verarbeitungsvorschrift zugesicherten technischen Eigenschaften des Produkts D-TACK WOODtac.

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um eine dauerhafte und sichere Verklebung zu erreichen.

Auch die Verarbeitungsrichtlinien des Profilherstellers sind ggf. zu beachten.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- a) eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- b) ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer und mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- c) das Profil unter Dehnung oder Spannung verlegt wurde.
- d) Feuchtigkeit auf D-TACK WOODtac einwirkt.
- e) sich aufgrund von Maßveränderungen des Profils Fugen oder Verwölbungen bilden.
- f) wenn aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen vom Verarbeiter vor Ort keine Probeverklebungen durchgeführt wurden.
- g) wenn Anpresszeit und Anpressdruck nicht ausreichend ausgeübt wurden.

### Lagerfähigkeit:

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebilde 9 Monate bei +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung.

### Verpackungseinheit:

Wird als Kartusche geliefert.

Artikel-Nr.	Inhalt	St/Kart	Kart/Pal
Z140456	290 ml / 460 g	20	40

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/09

