

VERARBEITUNGSVORSCHRIFT

D-TACK teboSCHUTZ

Schwachklebende Schutzfolie für Teppichböden



Produktbeschreibung:

Der ideale Schutz für Teppichböden bei sämtlichen Bau- und Renovierungsarbeiten bis zur Bauabnahme.

Einfach auszurollen, da die selbstklebende Seite außen ist.

Die abgestimmte Klebkraft ermöglicht eine gute Haftung (kein Verrutschen) sowie ein schnelles Entfernen der Schutzfolie vom Teppichboden.

D-TACK teboSCHUTZ ermöglicht effektives Arbeiten bei optimalem Schutz und größtmöglicher Sicherheit.

Vorbereitung:

Die zu schützenden Teppichbeläge müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen (z.B. Lösungs- und Reinigungsmitteln) sein, da diese die Klebeigenschaft erheblich beeinflussen und Probleme während des Auftragens und bei der späteren Wiederaufnahme hervorrufen können.

Achtung: Untergrund (z.B. Estrich), Klebstoff und Teppichbelag müssen vor der Abdeckung mit D-TACK teboSCHUTZ vollständig ausgetrocknet und ausgedünstet sein!

Die Dauer der Trocknung und Ausdünstung hängt stark von Untergrund, Klebstoff und Rückenausstattung des Teppichbelags ab (siehe jeweilige Herstellerangaben). Vollständiges Austrocknen kann sich je nach klimatischen Bedingungen über mehrere Tage/Wochen hinziehen.

Anwendung bei nicht völlig ausgedünstetem Teppichuntergrund (z.B. Spachtelmasse) bzw. Klebstoff kann zu Belagsverfärbungen oder Rückständen des Klebstofffilms führen!

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 10°C und 30°C liegen (Untergrund und D-TACK teboSCHUTZ).

Die besten Ergebnisse werden bei einer Raumtemperatur von 20°C - 25°C erzielt. Bei kälteren Temperaturen vermindern sich Klebkraft und Elastizität. D-TACK teboSCHUTZ sollte vor Gebrauch mindestens 24h in einem geheizten Raum akklimatisiert werden, um bei der darauf folgenden Aufbringung beste Ergebnisse zu erzielen.

Der Untergrund ist in jedem Fall vom Verarbeiter vor Ort auf seine Verträglichkeit zu prüfen.

In jedem Fall müssen aufgrund der Vielzahl von Untergründen vor der Verarbeitung Haftungstests vor Ort durchgeführt werden.

Verarbeitung:

D-TACK teboSCHUTZ einfach ausrollen und den gesamten Teppichboden damit bedecken.

Der Teppichbelag darf max. 4 Wochen mit D-TACK teboSCHUTZ abgedeckt werden.

Gewährleistung:

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um einen sicheren Schutz und eine schnelle Wiederaufnahme zu erreichen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.

Aufgrund der Vielzahl von Textilbelägen und Imprägnierungen können im Einzelfall Klebstoffrückstände am Untergrund haften bleiben.

Lagerfähigkeit:

6 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Verpackungseinheiten:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro/Kart	Kart/Pal
215060	600mm x 50m	12	8

Auf Wunsch sind auch andere Längen und Breiten lieferbar.

Gewicht: Rolle Karton
ca. 1,9 kg 24,1 kg

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Eigenschaften:

- ⊕ Effizientes Auftragen
- ⊕ Schwach klebend
- ⊕ Kein Verrutschen
- ⊕ Extra stabile Folie
- ⊕ Hohe UV-Beständigkeit
- ⊕ Schnelle Wiederaufnahme

Geeignete Untergründe:*

Synthetische Beläge in Form von

- ⊕ Nadelvlies
- ⊕ Kugelgarn
- ⊕ Kurzflorige Textilbeläge
- ⊕ Kräuselvelours
- ⊕ Schlingenware
- ⊕ Velours

Nicht geeignete Untergründe:*

- ⊖ Glatte Oberflächen
- ⊖ Flotex
- ⊖ Rasenteppiche
- ⊖ Designbeläge
- ⊖ Hartbeläge jeglicher Art (Holz, Stein, PVC/CV, Gummi, etc.)
- ⊖ Naturbeläge (Sisal, Jute, etc.)

*Diese Aufzählung ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/01

