

Materialbasis / Material basis	Synthesekautschuk / Synthetic rubber
Vernetzungssystem / crosslinking system	Lösemittelhaltig, physikalische Trocknung / containing solvents, physical drying
Dichte g/cm ³ / Density	ca. 0,94-0,96
Shore-A-Härte / Shore-A-Hardness	ca. 25 +/-5
Hautbildung / Skin forming	ca. 8 - 15 Minuten / ca. 8 - 15 minutes
Aushärtegeschwindigkeit / Curing velocity	ca. 1 mm am Tag / ca. 1 mm per day
Bewegungsaufnahme / Movement absorption	20%
Bruchdehnung / Elongation at fracture	Ca. 200 % / approx 200 %
Dehnspannungswert N/mm ² / Stretch value N/mm ²	ca. 0,5
Volumenveränderung / Volume change	< 22%
Temperaturbeständigkeit der ausgehärteten Dichtmasse: Temperature resistance at the hardened sealant:	
Langfristig / Long term	-40 °C - +100 °C
Kurzfristig (bis 3 h) / Short - term (till 3h)	-60 °C - +110 °C
Verarbeitungstemperatur / Reduction temperature	ca. -10 °C - +40 °C
Lagertemperatur / Storage temperature	ca. -10 °C - +25 °C
Lagerstabilität / Storage stability	9 Monate bei ungeöffneter Kartusche und kühler, trockener Lagerung / 9 months with unopened cartridges and cold, dry storage

Die angegebenen Daten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C / 60 % RLF ermittelt. Die Werte können unter anderen Rahmenbedingungen abweichen. The indicated data's were determined under laboratory conditions at 20 °C / 60 % humidity. The results can deviate under different parameters.

Gewährleistung / Warranty

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift. Die Verarbeitung muss zudem in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten technischen Datenblättern sowie Richtlinien der Produkt- und Materialhersteller entsprechen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn

- a) eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- b) ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.

Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die fachgerechte Verarbeitung nach landesspezifischen Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift

Always work with this instruction manual. The processing must be conform with the generally accepted professional regulations, the state of technology and the newest technical data sheets, regulations and guide lines of the product and material manufacturers.

The warranty is excluded if:

- a) *The use or processing is different to the ones stated in the instruction manual.*
- b) *Extraordinary influences, especially in chemical or mechanical way influence the product.*

Essential for the acceptance of possible complaints is the professional processing according to the valid standard of the country as well as the compliance with this instruction manual.

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 10-2014

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

Printed 10-2014

Kontakt / Contact:

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de

DACHFIX

Für alle Arbeiten an Dach und Wand, ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen, haftet auch auf nassen und öligen Untergründen

For working on roofs and walls, ideal for expansion and connection joints, also adheres on wet and oily surfaces



Produktbeschreibung:

Für alle Arbeiten an Dach und Wand, ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen, haftet auch auf nassen und öligen Untergründen. Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen problemlos möglich, daher bestens für Notreparaturen geeignet. Soforthaftung ohne Primer auf z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, Glas, Holz, Bitumen und vielen Kunststoffen sowie auf Metallen wie Regenrinnen und Kamineinfassungen. Geprüft für Anschluss- und Überlappungsverklebungen von Unterspannbahnen.

Vorbereitung:

Die Haftfläche muss tragfähig, eisfrei sowie frei von Trennmitteln wie Staub, Öl und Fett sein. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen ist stets eine Probeverklebung durchzuführen, ggf. **D-TACK Primer** verwenden.

Verarbeitung:

D-TACK DACHFIX wird mit einer geeigneten Kartuschenpistole aufgebracht. Bei Temperaturen unter 0 °C empfiehlt es sich, die Kartusche in einem Wasserbad zu erwärmen. Die Kartusche nach Abschluss der Fuge ruckartig von der Fuge wegziehen, um Fadenbildung zu verhindern. Um eine ausreichende Aushärtung der Dichtungsmasse zu gewährleisten, ist die Fuge bis zur vollständigen Austrocknung vor Regen zu schützen. Nach Aushärtung kann die **DACHFIX**-Fugenmasse überstrichen werden.

Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind stark abhängig von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.

Beachten Sie das technische Datenblatt.

Lagerung:

9 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Verpackungseinheit:

Artikel-Nr.	St./Kart.
571130 k / Transparent	20
571230 k / Schwarz	20

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Product discription:

For working on roofs and walls, ideal for expansion and connection joints, also adheres on wet and oily surfaces. Processing at low temperatures is easily possible so it's perfect for emergency repairs. Immediate adhesion without primer on for example Masonry, cement, plaster, glass, wood, bitumen and many plastics such as metals, gutters and chimney curbs. It's been tested for connecting and overlapping adherence of underlays.

Preparation:

The bonding surfaces must be clean, dry, sustainable, grease. - rust. - oil. - and dust-free and also free of release agents and ice. Due to the variety of materials and surfaces a test must always be performed, if necessary use D-TACK Primer.

Processing:

D-TACK ROOFFIX should be applied with a suitable cartridge gun. At temperatures lower than 0 °C it is recommended to heat the cartridge in a water bath. After the completion of the joint the cartridge should be pulled away abruptly from the joint to prevent fiber formation. To ensure sufficient curing of the sealant, the joint should be protected from rain until complete drying. After curing, the ROOFFIX joint compound can be painted.

Skin formation and curing times are strongly dependent on temperature and humidity. Please read the technical data sheet.

Storage:

9 months with unopened package under cold, dry conditions

Packing unit:

Item no.	pcs./crn.
571130 k / transparent	20
571230 k / black	20

For any enquiries, please do not hesitate to contact our technical department.